

Лист технических данных
Версия 2

Пропитка для БАНЬ и САУН
ТУ 2316-003-49630959-04

Назначение Для защиты поверхностей внутри влажных помещений (сауна, баня).

Свойства Защищает от влаги, плесени, грибка. Сохраняет естественный цвет древесины, увеличивает срок ее службы. Не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими составами. Допускается ввод колеровочных паст до 3%.

Состав Акриловый латекс
Вода
Специальные добавки

Упаковка Пластиковая тара объемом 1л, 3л, 10л.

Технические характеристики

Внешний вид	Бесцветная
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, сек, не менее	30
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	20
Морозостойкость, циклы	5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, час, не более	1
Время полного высыхания, час	72
Расход (на один слой)	10-12 л на 1м ²

Условия хранения Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°С. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.

Гарантийный срок хранения В невскрытой таре производителя 60 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных мер не требуется.

Утилизация отходов Тара и неиспользованные остатки пропитки после высушивания утилизируются как бытовые отходы.

Безопасность Продукция пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты рук и органов дыхания. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.