



Лист технических данных
Версия 2

Пропитка для камня и кирпича
ЕСТЕСТВЕННЫЙ КАМЕНЬ
ТУ 2316-003-49630959-04

Назначение Для финишной обработки камня, красного и силикатного кирпича, асбоцементных плит, шифера, черепицы, изделий из железобетона, пенобетона и ЦПС.

Свойства Не создает пленку на поверхности, сохраняет вид натурального природного камня. Обладает водо-грязеотталкивающими свойствами.

Состав Вода;
Силиконовый гидрофобизатор;
Антисептик

Упаковка Пластиковая тара объемом 1л, 5л, 10 л.

Технические характеристики

Внешний вид	Жидкость молочного цвета
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, сек, не менее	12
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	1,5
Влажность поверхности при нанесении, %, не более	10
Температура нанесения, °С	+8 - +35
Морозостойкость, циклы	5
рН	8-9
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, час, не более	1
Время полного высыхания, час	24

Условия хранения Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°С. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.

Гарантийный срок хранения В не вскрытой таре производителя 36 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка

Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных мер не требуется.

Утилизация отходов

Тара и неиспользованные остатки пропитки после высушивания утилизируются как бытовые отходы.

Безопасность

Продукция пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.