

Лист технических данных
Версия 1

Колеровочная краска водно-дисперсионная
ТУ 2316-002-49630959-03

Назначение	Для колерования водно-дисперсионных, латексных и клеевых красок, лаков; в качестве самостоятельного покрытия для различных поверхностей; для декоративно-оформительских работ и прикладного творчества.
-------------------	---

Свойства	Используется для наружных и внутренних работ в зависимости от выбора пигмента
-----------------	---

Состав	Вода Микронизированный мрамор Акриловый латекс Целевые микродобавки
---------------	--

Цвета	<ul style="list-style-type: none"> ● Красный ○ Оранжевый ○ Мандарин ○ Янтарный ● Желтый ● Охра ● Бежевый ● Коричневый ● Кирпичный ● Шоколадный ● Мокрый асфальт 	<ul style="list-style-type: none"> ● Черный ● Салатовый ● Зеленый ● Темно-зеленый ● Изумруд ● Бирюза ● Голубой ● Синий ● Ультрамарин ○ Фиолетовый ○ Сиреневый 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Бордовый ○ Малиновый
--------------	--	--	---

● - для интерьерных и фасадных работ

○ - для интерьерных работ

Упаковка	Пластиковая тара объемом 0,75л
-----------------	--------------------------------

Технические характеристики

Контролируемый показатель	Значения
Внешний вид пленки после высыхания	Ровная, без видимых включений
Вязкость по Брукфильду, сПз, шп.5, V=20 об/мин, 25°C	6000-8000
Степень перетира, мкм, не более	40
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	40

Стойкость пленки к статическому воздействию воды при (20±2)°С, ч, не менее	24
Морозостойкость, циклы	5
Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	200
pH	6,5-8,5
Температура нанесения, °С, не ниже	+5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, час, не более	1
Время полного высыхания, час	24
Расход (на один слой)	0,75 л на 6-7 м ² в зависимости от выбранного оттенка цвета

Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°С. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.
-------------------------	---

Гарантийный срок хранения	В невскрытой таре производителя 36 месяцев со дня изготовления.
----------------------------------	---

Транспортировка	Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных мер не требуется.
------------------------	--

Утилизация отходов	Тара и неиспользованные остатки краски после высушивания утилизируются как бытовые отходы.
---------------------------	--

Безопасность	Краска пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты рук. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.
---------------------	---

Сертификаты	Свидетельство о государственной регистрации № RU.18.УЦ.04.008.Е.000004.02.14.
--------------------	---

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения